

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

SikaCeram® FLX 24

(köhnə adı MTile FLX 24)

C2TE S1 sinfi, yüksək performanslı, sement tərkibli fleks yapışdırıcı

TƏSVİR

SikaCeram® FLX 24, sement tərkibli, yüksək keyfiyyətli, su ilə qarışdırılaraq tətbiqə hazır hala gətirilən, incə təbəqə yayma üsulu ilə tətbiqə uyğun fleks yapışdırıcı materialdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

- Daxili və xarici sahələrdə, şaquli və üfüqi tətbiqlərdə;
- Hər cür keramik plitə, hətta böyük ölçülü grès çini yapışdırılmasında
- Suya həssaslığı olmayan mərmər və təbii daş yapışdırılmasında
- Yerdən isitməli döşəmələrdə
- Yüksək keyfiyyətli yapışdırıcı tələbinnin qarşılınması üçün : Üzgüçülük hovuzlarında, sənaye və ağır trafikli döşəmələrində
- Polistren, poliüretan köpük, daş və şüşə yunu lövhələrinin nöqtəli yapışdırma tətbiqlərində

- Daxildə, köhnə keramik plitə üzərinə yeni plitələrin yapışdırılmasında
- Sika® su izolyasiya qarışımları üzərində plitə örtük yapışdırıcısı olaraq

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan qarışdırma və istifadə
- EN 12004 standardına uyğun olaraq C2TE S1 sinifləndirilir
- C2- sement tərkibli, polimer ilə təkmilləşdirilmiş
- T sinifi - sürüşməlik xassəli
- E sinifi - Uzun müddətli açıq gözləmə müddəti
- S1 sinifi - Deformasiya xüsusiyyətli
- Bir çox səthlərə yüksək yapışma müqavimətli olması (Beton, suvaq, daş, kərpic, köhnə plitə və s.)

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

- EN 12004 standardının tələbləri: C2TE S1
- AZS 039-2000

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Sement, polimer ilə təkmilləşdirilmiş qarışım
Qablaşdırma	25 kq-lıq torba
Görünüş və rəng	Ağ toz / Boz toz
Saxlama Müddəti	İstehsal tarixindən etibarən 12 ay.
Saxlama Şərtləri	Zədələnməmiş, açılmamış, orijinal möhürlənmiş qablaşdırmada quru şəraitdə +5°C ilə +35°C arasında temperaturda saxlayın. Birbaşa günəş işığından, istilikdən və nəmdən qoruyun.

Sıxlığı	~ 1.5 kg/l (+20°C-də, qarışdırılmış sıxlıq)	(EN 12190)
Maksimum dənəcik ölçüsü	D _{max} : 0.3 mm	(EN 12192-1)

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Dartma yapışma gücü	Dəyər	EN 12004-1, C2 sinifi tələbi	(EN 12004-2)
Standard Tətbiq	≥ 1.0 N/mm ²	≥ 1.0 N/mm ²	
Suda saxlama sonrası	≥ 1.0 N/mm ²	≥ 1.0 N/mm ²	
İstilik yaşılandırması sonrası	≥ 1.0 N/mm ²	≥ 1.0 N/mm ²	
Sürüşmə müqaviməti	Dəyər: ≤ 0.5 mm	EN 12004-1, T sinifi tələbi ≤ 0.5 mm	(EN 12004-2)

TƏTBİQ MƏLUMATI

Qarışdırma nisbəti	25 kq-lıq torba üçün: ▪ Boz: 6.75-7.25 litr su (su / toz nisbəti: 0.27-0.29) ▪ Bəyaz: 7.50-8.00 litr su (su / toz nisbəti: 0.30-0.32)														
Sərfiyyat	İstifadə miqdarı, səthin nahamarlığından, səviyyəsindən, plitə ölçülərindən, tətbiq üsulundan (incə təbəqə və ya səthə və plitə arxasına çəkmə) asılıdır : Misal olaraq, 1 m2 sahə üçün lazım olan toz kq- ilə : <table><tr><td>Plitə Ölçüləri</td><td>Dişli Mala ölçüsü</td><td>İstifadə Miqdarı</td></tr><tr><td>Kiçik plitələr</td><td>6 mm</td><td>~ 2- 3 kg/m²</td></tr><tr><td>Adi plitələr (20x20 - 40x40 cm)</td><td>8 mm</td><td>~ 3- 4 kg/m²</td></tr><tr><td>Böyük ölçülü plitələr, səthə və plitəyə çəkməklə</td><td>10 mm</td><td>~ 4- 7 kg/m²</td></tr></table> Bu rəqəmlər nəzəri xarakter daşıyır və rəqəmlərə, səthin məsaməliliyi, səth profili, səviyyə fərqlilikləri, itgi və ya hər hansı digər dəyişikliklərə görə əlavə material miqdarı daxil deyildir. Xüsusi səth şərtləri və tətbiq avadanlığına bağlı dəqiq istehlak miqdarını hesablamaq üçün məhsulu sınaq sahəsinə tətbiq edin. Yuxarıdakı istehlak göstəriciləri hamar sement şapı və suvaqlı səthlərdə, vitrifikasiyalı və vitrifikasiyasız plitələrin quraşdırılmasına aiddir.			Plitə Ölçüləri	Dişli Mala ölçüsü	İstifadə Miqdarı	Kiçik plitələr	6 mm	~ 2- 3 kg/m²	Adi plitələr (20x20 - 40x40 cm)	8 mm	~ 3- 4 kg/m²	Böyük ölçülü plitələr, səthə və plitəyə çəkməklə	10 mm	~ 4- 7 kg/m²
Plitə Ölçüləri	Dişli Mala ölçüsü	İstifadə Miqdarı													
Kiçik plitələr	6 mm	~ 2- 3 kg/m²													
Adi plitələr (20x20 - 40x40 cm)	8 mm	~ 3- 4 kg/m²													
Böyük ölçülü plitələr, səthə və plitəyə çəkməklə	10 mm	~ 4- 7 kg/m²													
Təbəqə qalınlığı	Maks. 10 mm (12 mm-ə qədər qalınlıq kiçik sahənin düzəldilməsi üçün mümkündür)														
Ətraf mühit temperaturu	+5°C min. / +35°C maks.														
Səthin temperaturu	+5°C min. / +35°C maks.														
İstifadə müddəti	~ 3 saat (+ 20°C-də)														
Açıq gözləmə müddəti	~ 30 dəqiqə (≥ 0.5 N/mm²)		(EN 12004-2)												
İstismara hazır olma zamanı	Dərz dolğu tətbiqi Yüngül piyada hərəkətinə İstifadəyə tam hazırdır	Min. 24 saat Min. 24 saat Min. 7 gün													
	Laboratoriya şəraitində müəyyən edilən dəyərlər: +23°C ± 2°C, N.R. 50 % ± 5 %. Daha yüksək temperaturlar göstərilən gözləmə vaxtlarını azaldacaq, aşağı temperaturlar göstərilən gözləmə müddətini artıracaq.														
Tənzimlənmə müddəti	~ 30 dəqiqə (+20°C-də).														

Sistem strukturu

Standard tətbiqlər zamanı xüsusi astara ehtiyac duyulmur.
Aşağıdakı səthlərdə astar məhlulundan istifadə tövsiyyə edilir :
Səth : Yüksək hopduruculu (Gips suvağı / Anhidrit şapı)
Astar: Sika® Primer 10 və ya Sika® Keramik Astarı
Tətbiq və istifadə miqdarı məlumatlarını müvafiq Texniki Məlumat Formundan əldə edin.

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

- Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

DIQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Tövsiyyə olunandan artıq su ilə qarışdırılmamalıdır.
- Müqavimətli, hazırlıq görmüş səthə tətbiq olunmalıdır.
- Maksimum təbəqə qalınlığı aşılmalıdır.
- Suvaqlar, min. 10mm qalınlıqda və maksimum 5% nəmlikdə olmalıdır
- Plitələrin nəmləndirilməsinə ehtiyac yoxdur.
- Birbaşa günəş altında, güclü külək və quraq mühitdə tətbiqdən çəkinilməlidir. Tətbiq, ən az 24 saat mənfə təsirli mühit şəraitlərindən, aşırı müsbət və mənfə temperaturlardan, yağışdan, günəş şüalarından, küləkdən qorunmalıdır.
- Təbii daş tətbiqlərinə başlamadan əvvəl sınaq edilməlidir.
- Aşırı hopdurucu səthlərdə açıq gözləmə müddəti qısalacaqdır.
- Bərkiməyə başlamış qarışım, su və toz əlavə edilərək təkrar çəkiləndirilməməlidir.
- Xarici məkan tətbiqləri zamanı SikaCeram® FLX 24 müstəqil üsuldən (yağlama-üzdürmə) istifadə edilməlidir.
- Mozaika plitələrinin yapışdırılmasından sonra düzgün, ləkəsiz dərz dolğusunu təmin etmək üçün yapışdırıcını dərzlərdən vahid bir dərinliyə qədər çıxarmaq lazımdır. Bu, ön tərəfi kağız üzlü olan mozaika plitəyə şamildir.
- Üzgüçülük hovuzlarında mozaika yapışdırılması yalnız ön tərəfi kağız üzlü və ya ön tərəfi folqa üzlü mozaika plitələrdən istifadə edilməlidir.
- Arxa üzü reaktiv qatranı ilə örtülmüş şüşə plitələr, SikaCeram® FLX 24 ilə yalnız qatran örtük qələvi davamlı olduqda qoyula bilər.
- Ləkələnməyə və/və ya deformasiyaya məruz qalan təbii daşlar və ya süni daşlar üçün uyğun kafel yapışdırıcısından istifadə edilməlidir. Tövsiyə üçün Sika Texniki Xidmətinə müraciət edin.
- Fasad plitələrinin quraşdırılması və bərkidilməsi üçün BS 5385-1:2018 və/və ya DIN 18 515-1 "Divar üzlükləri" standartlarında göstərilən tövsiyələrə əməl edilməlidir.
- Yapışdırıcı tətbiqində (6-10mm) hərəkət dərzinin olmasına, alt təbəqədə olan hərəkət dərzlərinin üst təbəqəyə daşınmasına, üfiqi və şaquli künc birləşmələri, sütun ətrafı kimi struktur elementləri və tətbiq sahəsi perimetr boyunca dərzlərin buraxılmasına diqqət edilməlidir. Daxili məkan

döşəmələrində 6-9mt aralıqlarla, xarici məkanlarda 4-5mt məsafələrdə, divarlarda 3-4.5 aralıqlarla hərəkət dərzləri buraxılmalıdır.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

TƏTBIQ TƏLİMATLARI

AVADANLIQ

Layihə tələbinə uyğun avadanlıqlar və alətlər seçilməlidir:

Səth hazırlığı avadanlıqları:

- Aşındırıcı avadanlıq
- Yonucu, hamarlayıcı avadanlıq
- Təzyiqli yuyucu avadanlıq
- Qumlama aşındırıcı avadanlıq

Qarışdırıcı:

- Aşağı sürətli (300-400 rpm), tək və ya çüt spiral avarlı elektrikli qarışdırıcı

Tətbiq avadallığı

- Uyğun ölçülü dişli mala

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Səthin minimum bərkilik tələbi:

- SikaLevel® çeşidi – 3 günlük
- Sement qarışımı şaplar - 28 günlük

Qeyd: Sement qarışımı şapların bərkimə müddəti, qarışım xüsusiyyəti, qalınlıq və temperaturdan təsirlənir. 28 gündən daha erkən tətbiqlər üçün Sika Texniki Xidmət bölməsinə müraciət edin. Yeni quraşdırılmış sement qarışımlarının nəmlik tərkibi 4%-dən çox olmamalı, anhidrid və/ və ya gips tərkibli şaplarda nəmlik 0.5%-dən çox olmamalıdır.

- Sement bağlayıcı səthlər yetərli qurumasını təminləməlidir.
- Bütün səthlər, müqavimətli, plitə örtük yükünü daşıyıcı, sağlam və etibarlı tətbiqə uyğun olmalıdır.
- Səth, uyğun mexaniki üsullar ilə hazırlanmalı, hamar, sağlam, deformasiya olmayan olmalı, zəif tutunmuş təbəqədən, kir, yağ, sement qalıqları, çirkəndirici və yapışqanlıq azaldıcı örtüklərdən arındırılmış olmalıdır.
- Səth, BS 5385-ə uyğun olaraq quraşdırılmış olmalı,

suvaq altlıqları keramik plitələrin yapışdırılması üçün istehsalçısı tərəfindən təsdiqlı və nəzərdə tutulan istifadə sahəsinə uyğun olmalıdır.

- Aşırı hamarlıq, yapışqanlığın artırılması üçün kobudlaşdırılmalıdır. Kiçik sahədə sınaq edilməlidir.
 - Geniş və qalın naharmarlığın düzəldilməsini uyğun Sika MonoTop® və ya SikaEmaco® çəşidi ilə aparılmalı, səviyyə fərqlilikləri SikaScreed® və ya SikaLevel® ilə hamarlanmalıdır.
 - Səth təmiratları plitə tətbiqindən 24 saat əvvəl SikaEmaco®, SikaRep® və ya Sika MonoTop® çəşidi məhsulları ilə aparılmalıdır.
 - Çatlar düzgün təyin olunmalı Sikadur® eboksid qatran məhsulları ilə təmir edilməlidir.
 - Yüksək temperatur və aşırı hopdurucu səthlər suya doymuş dərəcədə nəm olmalı lakin səthdə qalıq su və toxunduqda bulaşan nəmliklik olmamalıdır.
 - Plitə örtük tətbiqindən öncə, sanitariya qovşaqlar və davamlı sulu/nəmli olan sahələrin sızdırmazlığı uyğun Sika® Su izolyasiya sistemləri ilə təmin edilməlidir.
 - Taxta və ya osb lövhələrdə nəm miqdarı 10%-dən çox olmamalıdır. Taxta lövhə (V100) və ya OSB lövhəsi döşəmələrə tətbiq edildikdə ən azı 25 mm, divarlara tətbiq edildikdə isə ən azı 19 mm qalınlığında olmalıdır. DSP-lər maks. 40sm vintlər arasındakı məsafədə alt quruluşa vidalanmalıdır. Kenar birləşməsinin eni ən azı 8 mm olmalıdır. DSP-nin birləşmə dərzləri yapışdırılmalıdır. Quru saha tətbiqlərində SikaTile® P 303 ilə taxta və OSB lövhələri astarlanmalıdır. Rütubətə məruz qalacaq sahələr üçün Sika® Texniki Xidmətləri ilə əlaqə saxlayın. Astarın quruması gözlənilməlidir.
- Köhnə plitə üzəri bərpa və yapışdırma tətbiqləri zamanı:

- Köhnə örtüyün sağlam tutunması yoxlanılmalı
- Zəif yapışmış plitələr sökülməli və yenidən yapışdırılmalı
- Parlaq səthli plitələr aşındırılmalı və tozdan arındırılmalı, digər növ plitələr uyğun təmizlik vasitələri ilə yuyulmalı, qalıq var isə aşındırılmalı və təkrarən yuyularaq təmizlənməlidir.

QARIŞDIRMA

25 kq-lıq torbanı yuxarıda qeyd olunan miqdarda su ilə, elektrikli əl qarışdırıcısı və uyğun qarışdırma ucundan istifadə edərək aşağı sürətlə, təmiz qabda eynicinsli və topaqsız olanadək qarışdırılmalıdır. Yapışdırıcı qabda ən az 5 dəqiqə dinləndirilməli, sonra material 15 saniyə təkrar qarışdırılmalıdır - qarışım artıq istifadəyə hazırdır. SikaCeram® FLX 24 aşağı sürətli elektrikli qarışdırıcı (< 500 rpm) ilə qarışdırılmalıdır, standard beton qarışdırıcısı (sərbəst döşmə üsullu) uyğun deyil.

Sika Azərbaycan MMC

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi

SikaCeram® FLX 24
November 2024, Versiya 04.01
02171000000002048

TƏTBİQ

SikaCeram® FLX 24 dişli/daraq mala vasitəsi ilə səthə çəkilərək tətbiq edilir. Plitə ölçülərinə və qalınlıq tələbinə uyğun dişli maladan istifadə olunmalıdır. 300 x 300 dən böyük və ya xüsusi tələblər (parlatma, ağır trafik və yüklənmə və s.) olduqda həm səthə həm də plitənin yapışan üzünə SikaCeram® FLX 24 təbəqəsi çəkilməlidir.

Açıq gözləmə müddəti diqqətdə saxlanılmalı, kiçik sahələr (~1m2) olmaqla yapışdırıcı səthə çəkilməlidir. Daraqlı mala vasitəsi ilə eyni qalınlıqda yaymalı, plitə çəkilmiş yapışdırıcı üzünə yerləşdirilməli, daraq izlərinə perpendikulyar istiqamətdə irəli-geri hərəkət etdirilərək tənzimlənməlidir. Yapışdırıcı qatının plitə arxasında eynicinsli qalınlıqda və tam yayıldığından əmin olunmalıdır.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadə etdikdən sonra bütün alət və avadanlıqları dərhal su ilə təmizlənməlidir. Qurumuş və sərtləşmiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənin.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

SikaCeramFLX24-az-AZ-(11-2024)-4-1.pdf

